

シャーシーブラック 速乾

特長

■速乾タイプ

乾燥性に優れ、寒冷地や冬季の作業に適しています。
指触乾燥 15~20分。

■黒色度に優れ、密着性も抜群！

シャーシーブラックに要求される光沢が優れています。

■飛散しにくく、液ダレしない

塗布時の飛散が少なく、液ダレしないため作業性に優れています。

PRTR法
非該当

有機則
適用外品

使用例

自動車のシャーシー部分の防錆、防音、摩耗防止

使用方法

- ※ 作業をする際は保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ① 塗装面の汚れをよく落としてから使用してください。
- ② 使用前に容器をよく振ってください。
- ③ 噴射口を吹き付け面に向け、20~30cm離してスプレーしてください。
- ④ 一度に厚塗りせずに薄く数回塗ると美しく仕上がります。
- ⑤ 使用目的以外の部分に付着した場合は、すみやかに布で拭き取ってください。
- ⑥ シャーシーペインターを使用する場合は、空気が漏れないようにフタをしっかりと締め、タンク内の圧力は夏0.5~0.6MPa、春・秋0.5~0.8MPa、冬0.8~1.0MPa程度にしてください。
- ⑦ スプレーガンの空気圧力は0.3~0.4MPaにしてください。
- ⑧ 使用後は、スプレーガンを水で十分に洗浄し、さらにエアードで空吹きしてください。
- ※ 本品は、乾燥すると水に溶けなくなりしますので、十分に洗浄を行ってください。

使用上の注意

- 材質により変色や腐食するおそれがあるので、用途及び使用方法以外では使用しない。
- 吸入・飲用不可・人体に害があるので、吸入したり飲んだりしない。●眼に入ると障害を生じるおそれがあるので、保護眼鏡を着用する。●皮膚を傷めるおそれがあるので、保護手袋を必ず着用する。●狭い、閉鎖的な場所等では可燃性ガスが滞留し、引火、爆発することがあるので使用しない。十分に換気する。●シンナーや溶剤類で希釈すると、塗料が固まるので希釈しない。●粘度は調整済みである。さらに水で薄めると液ダレの原因となるので、薄めない。●人体に向けて使用しない。●他の製品と混合しない。●足回りの塗装以外のプラスチック、タイヤ、ゴム等の表面には使用しない。●キャップを開けるときに液が飛び出さないように注意する。●容器を密閉し、直射日光の当たる場所、凍結のおそれのある所、40℃以上になる所や水・湿気が多く錆の発生しやすい場所には置かない。



動画はこちらから



製品コード	3261
管 理 No.	CZ26
JANコード	4979782032614
荷姿・種類	14kg/缶・水性

指定可燃物 可燃性液体類 **火気厳禁**

※ ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社 / 横浜市西区南浅間町 1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)

大阪 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋 / TEL (052) 855-2231 (代)
札幌 / TEL (011) 873-4861 (代) 福岡 / TEL (092) 687-5566 (代)
仙台 / TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは