



シャーシーブランク NEO

水性タイプ

特長

光沢、黒色度、密着性が抜群に優れた高性能水性塗装剤
飛散防止剤配合によりミストが少ない
低臭タイプ

使用例

自動車のシャーシー部分の
防錆、防音、摩耗防止

法令・数値情報

有機則	適用外
消防法	非危険物
岩田カップ (秒)	40.1
粘度 (CPS)	264
凍結温度	-5℃
指触乾燥時間 (室温)	30分
硬化乾燥時間 (室温)	60分
曇盤目試験 (100/100)	良好
耐屈曲性試験 (2mmφ)	良好
耐衝撃性試験 (500g × 50cm)	良好
耐水性 (24h)	良好

使用方法

- ※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ① 塗装面の汚れをよく落としてから使用してください。
- ② 使用前に容器をよく振ってください。
- ③ 噴射口を吹き付け面に向け、20~30cm離し、薄めに均一にスプレーしてください。
- ④ 一度に厚塗りせず、薄く数回塗ると美しく仕上がります。
- ⑤ 使用目的以外の部分に付着した場合は、すみやかに布で拭き取ってください。
- ⑥ シャーシーペインターを使用する場合は、空気が漏れないようにフタをしっかりと締め、タンク内の圧力を0.05MPaにしてください。
- ⑦ スプレーガンの空気圧力は0.3~0.4MPaにしてください。
- ⑧ 使用後は、スプレーガンを水で十分に洗浄し、さらにエアーで空吹き洗浄してください。
- ※ 本品は、乾燥すると水に溶けなくなりますので、十分に洗浄を行ってください。

使用上の注意

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
- 吸入・飲用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。

※ ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。



製品コード	4597
管 理 No.	CZ39
JANコード	4979782045973
荷 姿	14kg/CN

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本 社 / 横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)
大 阪 支 店 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所 / TEL (052) 855-2231 (代)
札幌営業所 / TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所 / TEL (092) 687-5566 (代)
仙台営業所 / TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO., LTD.