Linda

環境対策品

有機則
非該当

消防法
非危険物

驚異の防錆力 !!
車体下回りのサビを強力ブロック!!

塩害コート

RUS BLOCKER

ラスブロッカー 水性

下回りはサビやすい環境にあります

降雪時期の大量に散布された融雪剤(塩化カルシウム等)や沿岸部での潮風・潮水、台風などによる大量の雨水などをまきこんで走るため、自動車の下回りはサビが発生しやすい環境にさらされています。

車体下回りの防錆処理により、サビの発生や進行を抑制し、安心して長く車をご使用頂くことをご提案します。

15kg/缶
ガン仕様

1kg/缶
ガン仕様

補修
兼用

480mL/
エアゾール

製品詳細

荷姿	製品コード	管理No.	JANコード
480mL×24本/ケース	4623	CZ40	4979782046239
1kg×10本/ケース	4108	CZ29	4979782041081
15kg/缶	4212	CZ34	4979782042125

別売りツール

水性用ガン
K-SG-44B

製品名	荷姿	製品コード	管理No.
ラスブロッカー水性用ガン K-SG-44B	1個	4119	CZ31
ラスブロッカー詰替缶	1個	4215	CZ35

特　長

- 塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、サビから車体下回りを保護。
- 有機則非該当により、作業環境の安全性に配慮。
- タイヤハウスにも使用可能。

さらに エアゾールタイプは！

- 専用ツールがなくても作業可能！
- 届きにくい細部の作業、補修に最適！
- −5℃でも噴霧可能！

性能比較

	1kg・15kg缶		エアゾール	
	他社品	ラスブロッカー	他社品	ラスブロッカー
塩水噴霧試験 500時間経過後				
密　着　性	△	○	△	○
乾　燥　性（指触乾燥）※1	約30分			

※1：塗布後の乾燥時間は使用方法をご確認ください。

使用方法

※作業をする際は保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
① 車体下部塗装面の泥や凍結防止剤を十分に洗い流してください。
② 洗浄後、エアーブローでしっかりと水分を除去してください。乾燥しにくい場合は、ヒーター等で強制乾燥を行ってください。
③ 錆が発生している場合は、ワイヤーブラシ等で浮き錆を除去してください。
④ ボディやプロペラシャフト、マフラー等に本品が付着しないようにマスキングを施してください。また、必要に応じて周囲や床に養生を行ってください。

1kg・15kg缶の場合

⑤ 本品をよく振って液剤を撹拌し、容器に専用ガンを装着してください。
15kg缶の場合は、1kg缶に詰め替えて使用してください。
⑥ エアー圧を0.3〜0.5MPaに調整してから、塗装面から30cmくらい離して適量塗布してください。
⑦ 塗布後、水分のかからない屋内で保管してください。
（乾燥時間6〜24時間）
⑧ 使用後のガンは、水またはお湯で、十分に洗浄してください。
※ 強制乾燥する場合は、指触乾燥後に行ってください。

エアゾールの場合

⑤ 本品（缶）をよく振って液剤を撹拌してください。
⑥ 塗装面から30cmくらい離して適量塗布してください。
⑦ 塗布後、水分のかからない屋内で保管してください。
（乾燥時間6〜24時間）
⑧ 使用後は、ノズルのつまりを防止するため、容器を逆さまにして3〜4秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをして保管してください。
※ 強制乾燥する場合は、指触乾燥後に行ってください。

※ ここに明示された以外の詳細事項に関しては当社発行のSDS（安全データシート）をご覧ください。

Linda 横浜油脂工業株式会社
URL https://www.yof-linda.co.jp
本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)
大　阪／TEL (06) 6471-1820 (直)　名古屋／TEL (052) 855-2231 (代)
札　幌／TEL (011) 873-4861 (代)　福　岡／TEL (092) 687-5566 (代)
仙　台／TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは